

## ERDÉRT Fűrészáru osztályba sorolása 2020-1-FÁ

A legtöbb forgalmazó a Magyar Szabványügyi Hivatal előírásait figyelembe véve alakította ki saját osztályba sorolási kritériumait, melyeket szem előtt tartva tudják biztosítani vásárlóik számára a folyamatosan megbízható minőséget. Az ERDÉRT-TUZSÉR ZRT az MSZ 17300/2-1988 jelzetű szabványt alapul véve a következők szerint határozza meg a fűrészáruira vonatkozó alapvető kritériumokat.

Asztalos fűrészáru minőségi osztályainak jellemzői	Minőségi osztályok		
	Kiváló	I. osztály	II. osztály
<b>Göcsök a lapokon és éleken</b>	1 db max. 20 mm átmérőjű, egészséges, jól benőtt göcs méterenként	2 db max. 20 mm átmérőjű, egészséges, jól benőtt göcs méterenként	2 db max. 30 mm átmérőjű, egészséges, jól benőtt göcs méterenként
<b>Szerkezet</b>	egyenes szálú, közép (bél) nélküli, épélű	egyenes szálú, közép (bél) nélküli, épélű	egyenes szálú, közép (bél) körbefűrészelt vagy átfűrészelt is megengedett, épélű
<b>Gombák okozta elszíneződés</b>	nincs megengedve	a lapfelület max. 10%-án, nem zavaró mértékben, foltokban, sávokban	a lapfelület max. 20%-án, foltokban, sávokban
<b>Korhadás</b>	nem megengedett	nem megengedett	nem megengedett
<b>Rovarrágás</b>	nem megengedett	nem megengedett	nem megengedett
<b>Térgörbeség</b>	az egyenestől való elhajlás kevesebb, mint a hossz 1%-a (pl.4000 mm hossz esetén 40 mm).	az egyenestől való elhajlás kevesebb, mint a hossz 2%-a (pl.4000 mm hossz esetén 80 mm).	az egyenestől való elhajlás kevesebb, mint a hossz 2%-a (pl.4000 mm hossz esetén 80 mm).

Építő fűrészáru minőségi osztályainak jellemzői*	Minőségi osztályok	
	III. osztály	IV. osztály
<b>Göcsök a lapokon és éleken</b>	2 db max. 20 mm, vagy 1 db max. 50 mm átmérőjű, egészséges, jól benőtt göcs méterenként	2 db max. 50 mm átmérőjű, egészséges, jól benőtt illetve részben benőtt vagy korhadt göcs méterenként
<b>Szerkezet</b>	egyenes szálúságtól való eltérés megengedett, közép (bél) megengedett, fagömbösség megengedett a vastagság 1/3-áig, a hosszúság 1/4-ig	egyenes szálúságtól való eltérés megengedett, közép (bél) megengedett, fagömbösség megengedett a vastagság 3/4-éig, a hosszúság 3/4-ig
<b>Gombák okozta elszíneződés</b>	a lapfelület max. 30%-án, foltokban, sávokban	megengedett
<b>Korhadás</b>	nem megengedett	megengedett
<b>Rovarrágás</b>	nem megengedett	megengedett
<b>Térgörbeség</b>	az egyenestől való elhajlás kevesebb, mint a hossz 2%-a (pl.4000 mm hossz esetén 80 mm).	megengedett

\*Szigorúan megkülönböztetendő az építési célú szilárdság szerint osztályozott, téglalap keresztmetszetű szerkezeti fa minőségi kritériumaitól!